浙江润禾有机硅新材料有限公司
地址：浙江省德清经济开发区长虹东街伟业路 102 号 Email：runhe@chinarunhe.com 电话：0572-8023666 传真：0572-8021777 网址：www.chinarunhe.com
低粘乙烯基硅油 RH-Vi393 主要组份
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷性能指标
外观无色透明液体
粘度（25℃，mm2
/s） 28~38 乙烯基含量（wt%） 2.2~2.7 挥发份（150℃/3h，%） ＜3 密度（25℃，g/cm3） 0.95~0.97 折光（25℃） 1.403~1.406 闪点（闭杯，℃） ＞200 特性及用途
低粘乙烯基硅油 RH-Vi393 是乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷，粘度低于市场常规乙烯基
硅油粘度，能作基础聚合物使用或与其它聚合物混合使用，以达到不同硬度的要求。该聚合
物能与 Si-H 交联剂及 Pt 催化剂起硫化反应。
特别说明
本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的
差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意
外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。
产品技术资料 A/1 2021 年 8 月
贮存
防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。运输
防止雨淋，日光暴晒。按非危险货物运输。